

VISCOM - INK-JET DIGITAL

Fecha de emisión: 02-04-2015  
Fecha última modificación: 16-11-2015**08613 - RI-165/80 PVC BLOCKOUT MATT WHITE AP900 WK135 RIT/GRY****MATERIAL FRONTAL**

Película de vinilo monomérico. Estampado al dorso.

Tipo	Vinilo monomérico	
Color F	Blanco mate	
Peso	107 g/m <sup>2</sup> ±10%	ISO-536
Espesor	80 μ ±10%	ISO 534-80

**ADHESIVO**

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y cohesión muy alto. Diseñado para una amplia variedad de sustratos tales como vidrio, ABS, PS, PVC. No apto para superficies apolares (como PE y PP).

Sigla	AP900 BO
Tipo adhesivo	Acrílico permanente
Temp Min Apl A	+10°C
Temperatura de servicio	-30°C/+120°C
Tack	7 N/inch <sup>2</sup>
Adhesión final	9 N/inch
Cohesión A	Muy alta

Este adhesivo cumple con la norma FDA 175.105

**SOPORTE SILICONADO**

Tipo S	1 lado del kraft siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	135 g/m <sup>2</sup> ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	145 μ ±10%	ISO 534
Transparencia S	n.a. %	DIN 53 147-64

**Aplicaciones**

Para aplicaciones promocionales y publicitarias (posters y carteles para interior y/o exteriores y publicidad en puntos de venta) y también, para decoración de vehículos (con superficie plana como autobuses, tranvías y taxis). La característica BLOCKOUT hace que el producto no se trasluzca.

**Métodos de impresión**

Inyección de tinta solvente y serigrafía UV.

**Vida útil**

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.  
Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

