

ROLL LABEL - COMMODITY

Fecha de emisión: 05-01-2005
Fecha última modificación: 18-01-2016**02176 RI-757/ 40 PP CAVITATED GLOSS WHITE TC AP901 WG2****MATERIAL FRONTAL**

Polipropileno cavitado blanco brillante con un recubrimiento superior.

Tipo	Top coated polipropileno cavitado	
Color F	Blanco brillante	
Peso	33 g/m ² ±10%	ISO-536
Espesor	40 µ ±10%	ISO 534-80

ADHESIVO

Adhesivo acrílico permanente con alta claridad y cohesión con una fuerte adhesión a sustratos apolares (como PE y PP).

Sigla	AP901	
Tipo adhesivo	Acrílico permanente	
Temp Min Apl A	-5°C	
Temperatura de servicio	-40°C/+120°C	
Cohesión A	Alta	
Tack	8 N/25mm	FINAT FTM9
AdeFin	7 N/25mm	FINAT FTM2

Este adhesivo es aprobado por ISEGA (contacto directo con alimentos no grasos secos y húmedos) de acuerdo con las recomendaciones alemanas XIV y cumple con la FDA 175.105.

SOPORTE SILICONADO

Tipo S	1 lado del glassine siliconado	
Color S	Blanco	
Peso	62 g/m ² ±10%	PP-032 - ISO 536
Espesor	55 µ ±10%	ISO 534
Transparencia S	>45 %	DIN 53 147-64

Aplicaciones

Para aplicaciones de etiquetas que requieran un acabado perlescente especialmente diseñado para la industria cosmética. También adecuado para el etiquetado de frutas. La etiqueta debe ser laminada para el dispensado automático.

Métodos de impresión

Letterpress UV, flexo UV, serigrafía UV, huecograbado y estampado en caliente.

Vida útil

36 meses, aplicable únicamente al material entregado por Ritrama, el cual no haya sido re-procesado, bajo las siguientes **CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:**

- El material debe ser almacenado a una temperatura de 22°C ± 2°C y 50% ± 5% de Humedad Relativa.
- El área de almacenamiento debe estar seco y limpio.
- Mantener el material en su embalaje original cuando no esté en uso, para protegerlo del polvo y la contaminación.
- No exponer directamente a la luz solar o fuentes de calor.

Todos los productos Ritrama están sujetos a controles estrictos de fabricación para garantizar la buena calidad de ellos. La información anterior se basa en investigaciones y nuestra mejor experiencia considerada confiable, pero no constituye una garantía. Todo el material debe ser probado por el comprador para determinar la aplicabilidad del producto a sus propósitos.

Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.

