Physical Test	Test Method	*Basic-Weight*(g/m²)									
Kind of Test	Reference	70	74	75	80	89	90	100	104	110	118
Grammage, g/m²	T410 om-98	70 ± 4%	74 ± 4%	75 ± 4%	80 ± 4%	89 ± 4%	90 ± 4%	100 ± 4%	104 ± 4%	110 ± 4%	118 ± 4%
Thickness, µm	T411 om-97	90 ± 4	96 ± 4	96 ± 4	100 ± 4	112 ± 4	112 ± 4	125 ± 5	131 ± 5	138 ± 5	151 ± 5
Smoothness, sec/10ml	T479 om-91	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10
Brightness, %ISO (C/2°)	ISO 2470-1999	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1
Opacity, %	ISO 2471-1999	≥ 90	≥ 91	≥ 91	≥ 92	≥ 93	≥ 93	≥ 95	≥ 95.5	≥ 96	≥ 97
Wax Pick, °A	T459 om-93	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16

Physical Test	Test Method	*Basic-Weight*(g/m²)									
Kind of Test	Reference	120	140	150	160	176	180	210	216	250	270
Grammage, g/m²	T410 om-98	120 ± 4%	140 ± 4%	150 ± 4%	160 ± 4%	176 ± 4%	180 ± 4%	210 ± 4%	216 ± 4%	250 ± 4%	270 ± 4%
Thickness, µm	T411 om-97	151 ± 5	174 ± 5	183 ± 5	190 ± 5	210 ± 5	215 ± 5	245 ± 6	250 ± 6	278 ± 6	310 ± 7
Smoothness, sec/10ml	T479 om-91	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10	50 ± 10
Brightness, %ISO (C/2°)	ISO 2470-1999	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1	98.5 ± 1
Opacity, %	ISO 2471-1999	≥ 97	≥ 98	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99	≥ 99
Wax Pick, °A	T459 om-93	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16	≥ 16