

HIDROSAICA

semichemical fluting type

CEPI code: 44

Una excelente relación coste por unidad de resistencia para una amplia gama de usos, incluyendo aplicaciones exigentes en industria y bandejas hortofrutícolas.



características objetivo

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROSAICA									
			105	110	115	120	127	130	135	145	150	160
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	105	110	115	120	127	130	135	145	150	160
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	2,2	2,3	2,4	2,6	2,8	2,9	3	3,2	3,3	3,5
		kN.m/kg	21	21	21	22	22	22	22	22	22	22
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	210	220	230	264	279	286	338	363	375	400
		N.m ² /g	2	2	2	2,2	2,2	2,2	2,5	2,5	2,5	2,5
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	1,6	1,7	1,8	2	2,2	2,2	2,4	2,6	2,7	2,9
		kN.m/kg	15,5	15,5	15,5	17	17	17	18	18	18	18

características garantizadas

TEST	NORMA	UNIDAD	HIDROSAICA									
			105	110	115	120	127	130	135	145	150	160
Gramaje nominal	ISO 536	g/m ²	105	110	115	120	127	130	135	145	150	160
Gramaje medio			nominal ± 3%									
Humedad nominal	On-line	%	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Variación			nominal -1+0,5									
SCT, DT	ISO 9895	kN/m	2	2,1	2,2	2,4	2,5	2,6	2,7	2,9	3	3,2
		kN.m/kg	19	19	19	20	20	20	20	20	20	20
CMT 30/50, DM	EN ISO 7263	N	179	187	196	228	241	247	297	319	330	352
		N.m ² /g	1,7	1,7	1,7	1,9	1,9	1,9	2,2	2,2	2,2	2,2
CCT 30/50, DT	ISO 16945	kN/m	1,4	1,5	1,6	1,8	1,9	2	2,2	2,3	2,4	2,6
		kN.m/kg	13,5	13,5	13,5	15	15	15	16	16	16	16
Centro de producción			ESP	ESP	ESP FR	ESP FR	FR	ESP	FR	ESP	FR	FR

Los valores garantizados en índice están referenciados al gramaje nominal.



Validez: a partir de junio de 2021